Agromi S.A.S.

CARACTERISTIQUES

DES GRANULES DE BOIS

STARFOREST

- Bois naturel 100% résineux
- Liant : aucun
- Longueur : 35 à 40 mm
- Diamètre : 6 mm ±1 mm
- Taux de cendres : ≤ 0.7 %
- Humidité : ≤ 10 %
- Densité : ≥ 600 kg/m³
- PCI sur sec ≥ 5 kWh par kg
- Taux de fines : ≤ 1 %

- Palettes perdues 120 x 100
- Sacs plastifiés de 15kg
- 70 sacs sur 1 palette (soit 1 T 050 par palette)
- 24 palettes par camion (25 T 200)
- 14 lits sur une palette (lit de 5 sacs)
- Hauteur d'une palette : 160 cm
- Hauteur du plot d'une palette : 8 cm
- Palette fournie avec 1 coiffe et un double filmage
- Gencod n° 3 760128010066 sur chaque sac



CERTIFIÉ PAR FCBA
NF
BIOCOMBUSTIBLES SOLIDES GRANULÉS

Bois Qualité Haute Performance

- CERTIFICAT DE QUALITE -
NF BIOCOMBUSTIBLES SOLIDES